



180021100543

国家食品药品监督管理总局  
浙江药品包装材料检验中心

检验报告

报告书编号	YBC20220773
样品名称	药用铝箔
供样单位	浙江天成医药包装有限公司
检验目的	合同检验

2022年06月07日

# 声 明

- 一、本机构对委托单位提供的样品和相关技术资料保密。
- 二、对本报告结论如有异议，请于收到报告之日起 7 个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理（另有规定除外）。
- 三、本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。
- 四、本报告涂改、增删、无授权签字人签字（或盖章）、或未加盖本机构检验检测专用章的均无效。
- 五、本报告未经本机构书面批准，不得复制；报告复印件未重新加盖本机构检验检测专用章的无效。
- 六、本检验报告及本机构名称不得用于商业广告、宣传等。
- 七、检验项目加“\*”为分包。

联系地址：杭州市滨江区平乐街 325 号

邮政编码：310052

电话：报告查询：0571-86458729

业务联系：0571-86453171

复验投诉：0571-86468480

传真：0571-86458729

网址：<http://www.zyj.org.cn>





YBC20220773

# 国家食品药品监督管理总局 浙江药品包装材料检验中心

## 检验报告书

检验报告专用章

报告书编号:YBC20220773

第1页 共2页

检品名称	药用铝箔		
批号	220401	规格	0.03*250mm
生产单位	浙江天成医药包装有限公司	包装	塑袋
供样单位	浙江天成医药包装有限公司	备注	/
检验目的	合同检验	检品数量	50 米
检验项目	全检	收检日期	2022/05/16
检验依据	国家药包材标准 YBB00152002-2015	报告日期	2022/06/07
<b>检验项目</b>	<b>标准规定</b>	<b>检验结果</b>	
【外观】	应符合规定	符合规定	
【针孔度】	应符合规定	符合规定	
【阻隔性能】			
水蒸气透过量	不得过 0.5g/ (m <sup>2</sup> 24 h)	小于 0.1g/ (m <sup>2</sup> 24 h)	
【黏合层热合强度】	不得低于 7.0N/15mm	11.7N/15mm	
【保护层黏合性】	应符合规定	符合规定	
【保护层耐热性】	应符合规定	符合规定	
【黏合剂涂布量差异】	应符合规定	符合规定	
【开卷性能】	应符合规定	符合规定	
【破裂强度】	不得低于 98kPa	符合规定	
【荧光物质】	应符合规定	符合规定	
【挥发物】	不得过 4mg	1mg	
【溶出物试验】			
易氧化物	不得过 1.5ml	1.2ml	
重金属	不得过百万分之零点二五	小于百万分之零点二五	
【微生物限度】			
需氧菌总数	不得过 1000cfu/100cm <sup>2</sup>	小于 1cfu/100cm <sup>2</sup>	
霉菌和酵母菌总数	不得过 100cfu/100cm <sup>2</sup>	小于 1cfu/100cm <sup>2</sup>	
----以下空白----			



YBC20220773

国家食品药品监督管理总局  
 浙江药品包装材料检验中心  
 检验报告书

报告书编号:YBC20220773

第 2 页 共 2 页

大肠埃希菌

不得检出

未检出

【异常毒性】

应符合规定

符合规定

----以下空白----



授权签字人	陈永	签发日期	2022/06/07
-------	----	------	------------